

MEFAPAINTS®

KWALITEITSVERF VAN BIJ ONS

TF Mefatex mat, 18-10-2012

MEFATEX mat

Waterverdunbare matte muurverf voor binnen en buiten

PRODUKTOMSCHRIJVING

Een waterverdunbare muurverf op basis van een niet verzeepbare vinylcopolymeerdispersie (polyvinylacetaat-versataat), voor binnen en buiten.

TOEPASSINGSGBIED

Behandeling van winddroog beton, metselwerk, schuurwerk, pleisterwerk, gipskarton, behang, oude intacte verflagen en andere muurondergronden.

VOORNAAMSTE EIGENSCHAPPEN

zeer aangenaam te verwerken	alkalibestendig
niet spattend	uitstekende buitenduurzaamheid
lange open tijd (weinig of geen aanzetten)	waterdampdoorlatend
lage geurbelasting	was- en schrobvast volgens DIN EN 13300, klasse 1
hoge dekkracht	MAT uitzicht

CHEMISCHE KENMERKEN

Bindmiddel : vinylcopolymeren, niet-verzeepbaar

Pigmenten : titaandioxyde en minerale vulstoffen

Oplosmiddel : water.

FYSISCHE KENMERKEN

Specifiek gewicht: ong. 1.50	Droogtijd bij 20° C & 60 % R.V.*:
Droge stof gehalte:	Kleefvrij: 30 min.
% in gewicht: 61 à 63	Overschilderbaar: 5 u.
% in volume: 42 à 44	Hard: 2 à 3 dagen
Uitzicht droge film: mat	* Lagere temperatuur of hogere vochtigheid verlengen de droogtijd.

EU grenswaarde : cat. A/a 75g (2007)/30g (2010). Dit product bevat maximaal 25g/L VOS.

VERWERKINGSEIGENSCHAPPEN

Mefatex mat vereist een droge en gezonde ondergrond.

Ondergrondvoorbereiding :

Nieuw: Borstelen om niet hechtende deeltjes te verwijderen. Glanzende ondergrond matteren om hechting te bevorderen.

Reeds geschilderd: Vuile ondergronden reinigen met **Mefaclean ontvetter**, bij aanwezigheid van schimmels of mosaangroei hiervoor een geschikt middel inzetten.

Poederende of sterk zuigende ondergronden voorbehandelen met **Mefaprim fix**. Oude intacte dispersie- of alkydmuurverven wassen met **Mefaclean ontvetter**, glanzende muurverven goed mat schuren.

Verwerking en verdunning :

borstel en verfrol : op niet zuigende ondergrond : max. 3% water

op zuigende ondergrond : 1^{ste} laag tot 20% water

Airless spray : 5%-10% water

Rendement : Praktisch 8 à 10 m²/l , afhankelijk van ondergrond en applicatiemethode

Aankleuren : beschikbaar in de meeste kleuren, aankleuren met max. 3% universele colorants

Verwerkingstemperatuur : minimaal 4°C, max. 85% R.V.

Reiniging van het materiaal : water, direct na gebruik

Deze technische gegevens zijn gebaseerd op eigen kennis en proefnemingen en worden u verstrekt bij wijze van richtlijn. Dit impliceert echter geen enkele formele aansprakelijkheid voor gebruik van onze producten.

MEFAPAINTS®

KWALITEITSVERF VAN BIJ ONS

TF Mefatex mat, 18-10-2012

VERPAKKING EN BEWARING

Verkrijgbaar in 1L, 2.5L, 4L en 10L verpakking

Maximum één jaar in originele ongeopende verpakking in een vorstvrije en koele ruimte.

VEILIGHEID

Vlampunt :	hoger dan 100°C
Transportcode :	geen
Veiligheidsinformatie :	Buiten bereik van kinderen bewaren. Damp en spuitnevel niet inademen. Bij ontoereikende ventilatie een geschikt ademhalingsbeschuttingsmiddel dragen. Restanten afgeven aan inzameldienst Chemisch afval.